

品質管理等に係る試験成績書
(カーテン等、布製ブラインド等、工事用シート)

防災協試第 COI-25105 号
令和 7 年 8 月 7 日

拓新国際株式会社 殿

公益財団法人 日本 防 災 協 会
理 事 長 清 水 洋 文



令和 7 年 8 月 5 日 付で受けました試料の試験結果は、下記のとおりですので
試験結果表を添えて通知します。

記

試験依頼 の 目 的	品質管理（自社試験）のための性能確認		
防災物品等の 種 類	工事用シート	素材混用率	ポリエステル 100%
登録試験番号	C 2 1 8 0 0 1 8	組 織 番 手 密 度 質 量	平織
製造ロット番号	---		タテ 1000D ヨコ 1000D
商品名又は銘柄	防音シート 1.0mm		タテ 17/インチ ヨコ 16/インチ 1200g/m ²

適 合 区 分	洗たく等種類別 の 試 験 結 果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング [※]	温水浸漬
適 合		---	---	---	適 合

試験方法 消防法施行規則第 4 条の 3 の基準を準用

備 考 PVC樹脂加工

注 試験成績書を複写したものは、無効とする。

試験結果表

（カーテン等、布製ブラインド等、工用シート）

COI-25105

洗たく等の種類				温水(50±2℃)30分処理				
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 炭化長 適合基準 試験No.		測定項目 接炎回数 適合基準 試験No.	
		5秒以下	20秒以下	40 cm ² 以下	20 cm以下		3回以上	
2分 加熱	1	0	0	25	1	---	1	---
	2	0	0	31	2	---	2	---
	3	0	0	20	3	---	3	---
着炎後 6秒 加熱	1	0	0	4			4	---
	2	0	0	8			5	---
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 炭化長 適合基準 試験No.		測定項目 接炎回数 適合基準 試験No.	
		秒以下	秒以下	cm ² 以下	cm以下		回以上	
分 加熱	1				1		1	
	2				2		2	
	3				3		3	
着炎後 秒 加熱	1						4	
	2						5	
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 炭化長 適合基準 試験No.		測定項目 接炎回数 適合基準 試験No.	
		秒以下	秒以下	cm ² 以下	cm以下		回以上	
分 加熱	1				1		1	
	2				2		2	
	3				3		3	
着炎後 秒 加熱	1						4	
	2						5	

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す